



NEWLUB TRANSMISSÃO DEXRON III-H

Excelente fluidez a baixas temperaturas e estabilidade do filme a altas temperaturas.

Indicação

Recomendado para caixas de transmissão automáticas e direção hidráulica de veículos leves e pesados.

Nível de Desempenho: DEXRON III-H.

Propriedade e Benefícios

- Maior proteção contra oxidação e vazamentos;
- Alta capacidade de controle de atrito;
- Maior estabilidade do filme;
- Excelente proteção das transmissões.

Composição

Óleos básicos minerais e aditivos especiais (anticorrosivos, antiespumantes, antidesgastantes, detergente, dispersante, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade).

Propriedade Típicas

NEWLUB TRANSMISSÃO DEXRON III-H		SAE 20W
Cor	ASTM D-1500	Vermelha
Densidade à 20/4°C	ASTM D-1500	0,8620
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	51,25
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	8,70
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	148
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	224
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-11
TAN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	Monitorar
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

FICHA TÉCNICA



Informações do Produto

Embalagem	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód Newlub	Cód. ANP
24 x 1L	7908619800727	7908619800765	9551	22632
4 X 5L	7908619800734	7908619800772		
20L	7908619800741			
200L	7908619800758		9567	